

AB LAKK

AB LAKK er glært, tvíþátta, sýruhert lakk.

AB LAKK hentar vel á húsgögn og innréttingar úr ljósum viðartegundum.



AB LAKK hefur gott við-nám gegn gulnun sem er orsökuð af ljósi, myrkri og hita. Gefur filmu með gott efnapól.

Lökkun:

AB LAKK er best að bera á flötinn með loftsprautu, háþrýstisprautu eða lakk-teppavél. Mikilvægt er að efnisáburður sé jafn og í samræmi við fyrirskrifaða efnisnotkun.

Herðir:

Í **AB LAKK** skal blanda Bernyl Herði 309, 10,0 % í rúmmáli.

Þynnir:

Fyrir sprautun skal þynna lakkið með Bernylþynni 309. Flæðiseigja skal vera 17-25 sek. Efnisnotkun skal vera 70 - 100 g/m².

Notatími:

1 til 2 dagar eftir íblöndun herðis.

Hörðunartími:

Loftþornun við 20°C 4 - 6 klst. Hröðuð þornun við 70°C 30 - 40 mín. Hitastig má ekki vera yfir 35°C við stöflun. Uppgefin tími er leiðbeinandi og háður aðstæðum hverju sinni.

Hreinsun áhalda:

Með Bernylþynni 309.

Annað:

Viðurinn skal vera vel þússaður. Ath. slípa skal sama dag og lokaumferð er lökkuð til að tryggja bestu viðloðun milli umferða.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 80 - 90 sek. (DIN 4 við 20°C).

Eðlismassi:

0,93 g/ml (25°C). Skv. SIS staðli.

Þurrefni:

Um 42 % af massa.

Gljái:

Um 25. Skv. Gardner 60°.

Hitastig við notkun:

Bæði lakkið, flötur og loft verða að vera yfir 18°C.

Geymsluþol:

Um 12 mánuðir í óátekinni umbúð.

Beckers

