

BIT-ÆTIGRUNNUR

Einþátta, mjög hraðþornandi ryðvarnar- og viðlöðunargrunnur af „wash primer“ gerð, með sínkfosfat/járnoxíð ryðvarnar-efni.

Efnismeðferð:

Með pensli, eða sprautu. Einnig háþrýst-
isprautu.

Varúðarflokkur:

4 - 3.

Þynnir og hreinsun áhald:

BITÞYNNIR.

Þurrktími:

Um 6-10 mín. við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 1-4 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 60 sek. (DIN 4; 25°C).

Eðlismassi:

Um 0,98 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 23% af massa eða um 13% af rúm-
máli (reiknað).

Efnisnotkun:

Um 0,07-0,10 l/m² í umferð, samsvarar
um 9-13 µm þurrfilmuþykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig:

Flöturinn sem mála á, skal vera minnst
3°C yfir daggarmörkum loftsins, meðan á
málun stendur.



Einkum ætlaður á vel
hreinsað járn, t.d. strax
eftir sandblástur, svo og
á ál og sínk.

Mála má með flestum málningarteg-
undum yfir **BIT-ÆTIGRUNN**.

Litir:

Rauður og ljósgrár.

Áferð:

Almött.