

BLÆR 30, HÁLFGLJÁANDI

BLÆR 90, HÁGLJÁANDI

BLÆR er fljótþornandi alkýðbundið lakk, sem er afar létt í notkun, flýtur vel og myndar sterka og áferðarfallega filmu.

BLÆR er einkum ætlaður til innanhúss-notkunar á hurðir, húsgögn, glugga og aðra fleti þar sem hálf- eða hágljáandi lakkáferðar er óskað.



BLÆR er einkum ætlaður til innanhússnotkunar á hurðir, húsgögn, glugga og aðra fleti þar sem hálf- eða hágljáandi lakkáferðar er óskað.

Litir:

BLÆR er framleiddur hvítur, svartur og í stofnum sem unnt er að lita í mikinn fjölda lita.

Áferð:

BLÆR 30: hálfgljáandi. **BLÆR** 90: hágljáandi.

Áburður:

Með rúllu, pensli eða háþrýstisprautu.

Varúðarflokkur:

2 - 1.

Þynnir og hreinsun áhalda:

MÍNERALTERPENTÍNA.

Þurrktími:

Um 3-5 klst. við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 8-12 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 75 KU (25°C).

Gljái:

BLÆR 30: um 30 (60°). BLÆR 90: um 90 (60°).

Eðlismassi:

Um 1,12 g/ml (25°C), lítið eitt mismunandi eftir litum.

Þurrefni:

Um 65% af massa eða um 50% af rúm-máli (reiknað), breytilegt eftir litum.

Efnisnotkun:

Um 0,10 l/m² í umferð, háð hrjúfleika flatar, lökkunaraðferð og aðstæðum. Samsvarar um 50 µm þurrfilmubykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig:

Flöturinn sem mála á skal vera minnst 3°C yfir daggarmörkum loftsins, meðan á málun og þornun málningar stendur.

