

GRIP TRÉLÍM B3

GRIP TRÉLÍM B3 er ein-þátta vatnsþynnalegt pólývínýlasetat trélim, sem er vatnhelt skv. DIN-staðli 68603 flokki B3.

Bera má **GRIP TRÉLÍM B3** á flötinn með pensli, rúllu eða vélrænt.



GRIP TRÉLÍM B3 er ætlað til límingar á flestum tegundum viðarflata sem verða fyrir rakaálagi.

Varúðarflokkur:

00 - 1.

Þynnir:

GRIP TRÉLÍM B3 er tilbúið til notkunar. Ef nauðsyn krefur má þynna það með vatni.

Hreinsun áhald:

Óharðnað lím fjarlægist með vatni, en hart lím verður að fjarlægja með t.d. FJÖLÞYNNI.

Opinn tími:

Hámark 10 mín. við 20°C.

Pressutími:

5-20 mín. við 20°C, háð límingaraðferð og límfleti

Pressuþrýstingur:

Um 2-6 kg/cm².

Þykkt (flæðiseigja):

Um 260 Poise (Brookfield HA 6/10, 20°C.)

Eðlismassi:

Um 1,10 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 50% af massa.

Efnisnotkun:

Um 200 g/m².

Lágmarks vinnsluhitastig:

Um 5°C.

Geymsluþol:

Um 12 mánn. á svölum stað.

