

# JÖTUN SKIPALAKK

**Jötun Skipalakk** er fljótþornandi alkýðbundið lakk, sem er létt í notkun, flýtur vel og myndar sterka og varanlega gljáandi lakkfilmu.

**Þynnir og hreinsun áhalda:**

GEISLASELLULÓSAÞYNNIR fyrir sprautu, MÍNERALTERPENTÍNA fyrir pensil og hreinsun áhalda.

**Þurrktími:**

Snertipurtt eftir um 3-5 klst. við 20°C.

**Yfirmálun:**

Eftir 8-12 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

**Þykkt (flæðiseigja):**

Um 70 KU (25°C).

**Gljái:**

Um 85 (60°).

**Eðlismassi:**

Um 1,10 g/ml (25°C), breytilegt eftir lit.

**Þurrefni:**

Um 60-65% af massa eða um 45-50% af rúmmáli (reiknað), breytilegt eftir litum.

**Efnisnotkun:**

Um 0,08-0,10 l/m<sup>2</sup> í umferð, breytilegt eftir hrjúfleika flatar, málunaraðferð og aðstæðum. Samsvarar um 40-50µm þurrfilmuþykkt.

**Lágmarks vinnsluhitastig**

Flöturinn sem mála á skal vera minnst 3°C yfir daggarmörkum loftsins, meðan á málun og þornun málningar stendur.

**VOC-efni:**

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC fyrir þessa vöru fl. A/d 500 g/l (2010). Þessi vara innheldur að hámarki 450 g/l.



Jötun Skipalakk er einkum ætlað á skip og báta innan- sem utanborðs ofan sjólínu eða almennt á viðar- og málmfleti utanhúss sem innan.

**Jötun Skipalakk** hefur gott veðr- unar- og slitþol og er auðvelt að halda því hreinu. **Jötun Skipalakk** þolir vel sjávarseltu.

**Litur:**

**Jötun Skipalakk** er framleitt í yfir 10 Staðallitum.

**Málun:**

Með pensli, rúllu eða sprautu.

**Varúðarflokkur:**

2 - 1 til 2 - 3, breytilegt eftir lit.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.