

Jötun Skipalakk

Jötun Skipalakk er fljótþornandi alkýðbundið lakk, sem er létt í notkun, flýtur vel og myndar sterka og varanlega gljáandi lakkfilmu. **Jötun Skipalakk** hefur gott veðrunar- og slitþol og er auðvelt að halda því hreinu. Jötun Skipalakk þolir vel sjávarseltu.

Jötun Skipalakk er einkum ætlað á skip og báta innan- sem utanborðs ofan sjólínu eða almennt á viðar- og málmfleti utanhúss sem innan, þar sem mikið mæðir á og óskað er gljáandi áferðar.



Jötun Skipalakk er einkum ætlað á skip og báta innan- sem utanborðs ofan sjólínu eða almennt á viðar- og málmfleti utanhúss sem innan.

Litur:
Jötun Skipalakk er framleitt í yfir 10 Staðallitum.

Málun:
Með pensli, rúllu, eða sprautu.

Varúðarflokkur:
2 - 1 til 2 - 3, breytilegt eftir lit.

Þynnir og hreinsun áhalda:
GEISLASELLULÓSAPYNNIR fyrir sprautu, MÍNERALTERPENTÍNA fyrir pensil og hreinsun áhalda.

Þurrktími:
Snertipurtt eftir um 3-5 klst. við 20°C.

Yfirmálun:
Eftir 8-12 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Þykkt (flæðiseigja):
Um 70 KU (25°C).

Gljái:
Um 85 (60°).

Eðlismassi:
Um 1,10 g/ml (25°C), breytilegt eftir lit.

Þurrefni:
Um 60-65% af massa eða um 45-50% af rúmmáli (reiknað), breytilegt eftir litum.

Efnisnotkun:
Um 0,08-0,10 l/m² í umferð, breytilegt eftir hrjúfleika flatar, málunaraðferð og aðstæðum. Samsvarar um 40-50µm þurrfilmuþykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig
Flöturinn sem mála á skal vera minnst 3°C yfir daggarmörkum loftsins, meðan á málun og þornun málningar stendur.

