

KÓPAL AKRÝLHÚÐ

Gljástig 7, 20 og 60



KÓPAL AKRÝLHÚÐ er vatnsþynnt akrýlmálning, með mikla þvottheldni og hylur sérlega vel.

KÓPAL AKRÝLHÚÐ er gerlavarin, þolir vel rakaálag og hefur mjög góða viðloðun.

Varúðarflokkur:
00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhalda:
Vatn.

Þurrktími:
Um 1 klst. við 20°C.

Yfirmálun:
Eftir 4-8 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Gljái:
KÓPAL AKRÝLHÚÐ 7; um 7 (60°)
KÓPAL AKRÝLHÚÐ 20; um 20 (60°)
KÓPAL AKRÝLHÚÐ 60; um 60 (60°)

Þykkt (flæðiseigja):
Um 35 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

Eðlismassi:
Um 1,30 g/ml (25°C).

Þurrefni:
Um 53% af massa eða um 40% af rúmmáli (reiknað).

Efnisnotkun:
Um 0,10 - 0,12 l/m² í umferð, samsvavar um 40 - 50 µm meðalþurrfilmubykkt. Lágmarks vinnsluhitastig um 5°C.

VOC-efni:
Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru fl. A/b 100g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 80 g/l.



KÓPAL AKRÝLHÚÐ er einkum ætluð á veggum í frystihúsum, víða í matvælaíðnaði og annarsstaðar þar sem mikið raka- og þvottaálag er til staðar.

Litir:
KÓPAL AKRÝLHÚÐ er framleidd hvít og stofn10 auk þess er boðið upp á sérlitun.

Áferð:
KÓPAL AKRÝLHÚÐ 7:
Mött, hálfmött og gljáandi

KÓPAL AKRÝLHÚÐ 60: Gljáandi
Málun:
Með rúllu, pensli eða háþrýstisprautu.