

KÓPAL LOFTAMÁLNING

KÓPAL LOFTAMÁLNING er vatnsþynnnaleg, lykjarlaus plastmálning, sem inniheldur engin lífræn leysiefni, ammóníak eða formaldehýð.

KÓPAL LOFTAMÁLNING hylur sérlega vel og gefur mjög jafna áferð.

Málun:

Með pensli, rúllu, eða sprautu.

Varúðarflokkur:

00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhald:

Vatn.

Þurrktími:

30 - 60 mín.við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 4-8 klst.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 45-50 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

Gljái:

Um 2 (60°).

Eðlismassi:

Um 1,54 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 50% af massa eða um 40% af rúmáli (reiknað).

Efnisnotkun:

Um 0,10 l/m² í umferð, samsvarar um 40 µm meðalþurrfilmubykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig:

Um 5°C.

VOC-efni:

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru fl. A/a 30g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 1 g/l.



KÓPAL LOFTAMÁLNING er sérlega gerð til að mála loft innanhúss og hentar einkar vel þar sem birtan gerir miklar kröfur um jafna áferð.

Litir:

KÓPAL LOFTAMÁLNING er framleidd í nokkrum STAÐALLITUM.

Áferð:

Almött.