

# KÓPAL PERLA

**KÓPAL PERLA** er þykkfljótandi emúlsjónsmálning gerð úr ósápanlegu akrýlbindingefni, litar- og fylliefnum.

**Litur:**  
Hvít.



KÓPAL PERLA er undirmálning, sem ætluð er til innanhússnotkunar á vegg og loft þar sem óskað er eftir fínmyndaðri áferð „perluáferð“.

**Áferð:**  
Almött.

**Málun:**  
Með rúllu eða sprautu. Með sprautu er betur hægt að stjórna grófleika myndursins.

**Varúðarflokkur:**  
00 - 1.

**Þynnir og hreinsun áhald:**  
Vatn.

**Þurrktími:**  
Um 30-60 mín. við 20°C.

**Yfirmálun:**  
Eftir 6-12 klst.

**Þykkt (flæðiseigja):**  
Um 340 Poise. (Brookfield HA TD/10, 25°C).

**Eðlismassi:**  
Um 1,75 g/ml (25°C).

**Þurrefni:**  
Um 72% af massa eða um 50% af rúmáli (reiknað).

**Efnisnotkun:**  
Um 0,40 l/m<sup>2</sup> í umferð.

**Lágmarks filmumyndunarhitastig:**  
Um 5°C.

