

# KÓPAL STEINTEX

**KÓPAL STEINTEX** er emúlsjónsmálning gerð úr ósápanlegu akrýlbíndiefni og lútarþolnum litar og fylliefnum.

**KÓPAL STEINTEX** hefur sérstaka eiginleika til að hleypa raka auðveldlega í gegnum sig.



KÓPAL STEINTEX er einkum hönnuð fyrir múr og steinsteypa fleti, þar sem krafist er lútarþols, mikils veðrunarþols og rakagegnstreymis.

## Litir:

**KÓPAL STEINTEX** er framleidd í nokkrum STAÐALLITUM en að auki er hægt að fá mikinn fjölda lita með litun á KÓPAL STEINTEX stofnum.

## Áferð:

Almött.

## Málun:

Með pensli, rúllu eða sprautu. Einnig með háþrýstisprautu.

## Varúðarflokkur:

00 - 1.

## Þynnir og hreinsun áhald:

Vatn.

## Þurrktími:

30-60 mín. við 20°C.

## Yfirmálun:

Eftir 6-12 klst.

## Þykkt (flæðiseigja):

Um 55 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

## Eðlismassi:

Um 1,42 g/ml (25°C), breytilegt eftir lit.

## Þurrefni:

55-60% af massa eða um 40% af rúmáli (reiknað), breytilegt eftir lit.

## Efnisnotkun:

Um 0,10 l/m<sup>2</sup> í umferð, samsvarar um 40 µm meðalþurrfilmubykkt.

## Lágmarks vinnsluhitastig:

Um 5°C.

