

## -V-55, SILKIMATT / V-95, HÁGLJÁANDI I

### Lýsing

**Gerð:**

KJARNALAKK er glært, einþátta pólýureþanlakk, gert úr arómatísku pólýísósýanati og leysiefnum. KJARNALAKK er vætandi lakk með góðri fyllingu og er í hópi slitsterkustu, efnabólustu og veðurheldnustu lakka sem völ er á í dag. KJARNALAKK harðnar fyrir áhrif raka andrúmsloftsins og harðnar því fyrr sem raka og hitastig er hærra.

**Notkunarsvið:**

KJARNALAKK er einkum ætlað á við eða stein, þar sem krafist er mikils slitstyrks, efnabóls eða veðrunarþóls, svo sem á parket, kork (allt að 4mm þykkun) og önnur viðargólf, steinlögð og steinsteyppt gólf, íþróttahöld o.fl. Við endurlökkun er mikilvægt að léttslípna gamla lakkið og þynna KJARNALAKKIÐ 10-20% í fyrstu umferð.

### Leiðbeiningar

**Lökkun:**

Með pensli, rúllu, eða sprautu.

**Varúðarflokkur:**

3 - 3.

**Þynnir og hreinsun áhald:**

KJARNAPYNNIR.

### Eðliseiginleikar

**Þurrktími:**

Snertipurr eftir um 3 klst. við 20°C og 30-35% hlutfallslegt rakastig.

**Yfirlökkun:**

Eftir 8 - 12 klst. við 20°C.

**Þykkt (flæðiseigja):**

Um 15-20 sek. (DIN 4, 25°C).

**Gljái:**

Hágljáandi V-95, um 95 (60°). Háflgljáandi (Silkimatt) V-55, um 55 (60°). Blandanlegt í öllum hlutföllum til að ná milligljáa.

**Eðlismassi:**

Um 1,00 g/ml (25°C).

**Þurrefni:**

Um 40% af massa. Um 33% af rúmmáli (reiknað).

**Efnisnotkun:**

Um 0,10 l/m<sup>2</sup> (um 1 lítri á hverja 10 m<sup>2</sup>) í umferð, samsvarar um 33 µm þurrfilmuþykkt.

**Geymsluþol:**

1-2 ár í vel lokuðu íláti.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.

