

KJÖRVARI 13 Eðalolía

KJÖRVARI 13 Eðalolía er þunnfljótandi víðarolía gerð úr sérvöldum hráefnum.

KJÖRVARI 13 smýgur vel inn í viðinn og veitir honum góða vatnsvörn.

Litir:

KJÖRVARI 13 Eðalolía er fánleg í tekklit og einnig glær sem má lita í mikinn fjölda lita.



KJÖRVARI 13 Eðalolía er einkum ætluð á garðhúsgögn, harðviðarpalla og aðra viðlíka fleti utanhúss. Bestur verður árangurinn ef viðurinn er varinn algjörlega óveðraður.

KJÖRVARA 13 Eðalolíu má bera á flötinn með pensli, púða eða sprautu.

Varúðarflokkur:

3 - 1.

Þynnir:

MÍNERALTERPENTÍNA.

Heinsun áhalda:

MÍNERALTERPENTÍNA.

Þurrktími:

Um 5-6 klst.við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 6-8 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 15 sek. (DIN 4; 25°C).

Eðlismassi:

Um 0,88 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 42% af massa eða um 36% af rúm máli (reiknað).

Efnisnotkun:

Um 0,06-0,10 l/m² í umferð, breytilegt eftir gleypni flatar og aðstæðum.

VOC-efni:

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru fl. A/E 400 Cg/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 540 g/l.

