

KJÖRVARI 14

KJÖRVARI 14 er gagnsæ viðarvörn, gerð úr vatnsheldum alkýðólíum, öflugum fúa- og rotvarnarefnum og ljósheldum litarefnum.

KJÖRVARI 14 er þunnfljótandi, smýgur vel inn í viðinn og hleypir raka úr viðnum auðveldlega í gegnum sig. Kjörvarabor-

Áferð:
Gagnsæ.

Efnismeðferð:
KJÖRVARA 14 má bera á flötinn með pensli, svampi eða dýfingu Hugsanlegt umframmagn sem ekki gengur inn í viðinn, skal þurrka af eftir 10-15 mín.

Varúðarflokkur:
3 - 1.

Þynnir:
MÍNERALTERPENTÍNA.

Hreinsun áhalda:
MÍNERALTERPENTÍNA.

Þurrktími:
5-6 klst. við 20°C.

Yfirmálun:
Eftir 8-12 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Þykkt (flæðiseigja):
Um 12 sek. (DIN 4; 25°C).

Eðlismassi:
Um 0,86 g/ml (25°C).

Þurrefni:
Um 30% af massa eða um 25% af rúm-máli (reiknað).

Efnisnotkun:
Um 0,06-0,10 l/m² í umferð, breytilegt eftir gleypni flatar og aðstæðum.



KJÖRVARI 14 er ætlaður á hvers konar við, heflaðan sem óheflaðan, einkum utanhúss þar sem þess er óskað að viðaráferð sjáist.

inn viður hefur ekki áhrif á nærliggjandi gróður og hentar því vel t.d. á tréverk gróðurhúsa.

Litir:
KJÖRVARI 14 er framleiddur glær og í nokkrum STAÐALLITUM að auki er boðið upp á mikinn fjölda lita með litun á **KJÖRVARA 14** í stofni.