

Fyrir íslenskar aðstæður

kjörvari

LITAKORT



 **málning**
- það segir sig sjálft -

GAGNSÆIR LITIR · KJÖRVARI 12 & 14



HVÍTUR



GLÆR



EIK



PEROBA



FURA



RAUÐ FURA



KIRSUBER



MAHÓNÍ



RAUÐVIÐUR



TEKK



RAUÐ EIK



JATÓBA



HNOTA



MÓSAÍK



SEDRUS



PALISANDER



ÍBENHOLT



GRÆNN



LJÓS ÚMBRA



DÖKK ÚMBRA

ÞEKJANDI LITIR • KJÖRVARI 16 & 20



Á Íslandi er allra veðra von.
Hitasveiflur, vatnsveður og frost skiptast á eins og hendi sé veifað.

Viðurinn í húsinu, pallinum og grindverkinu stendur berskjaldaður
allt árið um kring og viðhaldið þarf að taka mið af því.



Þú þarft því að tryggja viðnum hágæða vörn með Kjörvara,
sem er sérstaklega þróaður fyrir íslenskar aðstæður.



HVÍTUR 800



KAPRÍHVÍTUR 830



ÓÐALSHVÍTUR 810



AKURGULUR 340



SIVGRÆNN 510



ÁLMGRÆNN 530



KORNGULUR 310



HUMALRAUÐUR 620



BAMBUS 320



HNETUBRÚNN 720



YLGRÁR 210



STRANDGRÁR 240



GRÁR 231



GRAFÍTGRÁR 285



EDENGULUR 325



MÁLMBLÁR 410



FJARÐABLÁR 435



BLÁR 495



MISTILGRÆNN 533



ÓPALGRÆNN 540



GRÆNN 570



GRÆNN 581



HÓLARAUDUR 630




RAUDUR 647



RAUDUR 677



DUMBRAUDUR 687



TEKK 728



BRÚNN 758



DÖKKBRÚNN 894



SVARTUR 893

UNDIRBÚNINGUR



VIDARSKOLI

Vidarskoli er vatnsþynnt hreinsiefni, sem frískar upp viðarfleti, fjarlægir viðargráma og sveppagróður. Berið ríkulega af Vidarskola á flötinn og látið standa í 15 til 20 mín. Á mjög gráa fleti þarf efnið að fá að vinna á fletinum í um 1 klst. Þá skal bursta með stífum burstu og skola með vatni. Einnig má nota léttan háprýstipvott (um 100 bör) til verksins.

MÁLNINGARAÐFERÐIR

PALLAR

Á palla og fleti þar sem vatn getur legið á, skal nota Kjörvara 12, pallaolíu. Ef viðurinn er illa veðraður er nauðsynlegt að slípa niður í þéttan og óskemmdan við eða nota Vidarskola, sbr. verklýsingu hér að ofan. Ráðlagt er að fara yfir pallinn einu sinni á ári.



	GRUNNUN	MILLIUMFERÐ	LOKAUMFERÐ
OLÍU-GAGNSÆTT	 Kjörvari 12 Glær	 Kjörvari 12 Litaður	 Kjörvari 12 Litaður

Gluggar, vindskeiðar, skjólveggir, timburhús og annað tréverk.

Fjarlægja skal alla lausa málningu. Ef viðurinn er illa veðraður á yfirborði er nauðsynlegt að slípa eða skafa niður í þéttan og óskemmdan við eða nota Vidarskola. Ávallt skal kappkosta að viðurinn sé vel þurr þegar málað er. Ef gömul og gljáandi málning er til staðar, skal matta hana vel með sandpappír fyrir málu. Metta skal beran við, gjarnan blautt í blautt (þ.e. áður en fyrri umferð er fullþornuð), í 1-3 umferðum með glærum Kjörvara 14. Þegar um viðhald er að ræða, þá er rétt að benda á, að viðurinn dökknar að sjálfsgöðu með hverri umferð af lituðum Kjörvara 14. Því er rétt að þynna litinn með glærum Kjörvara 14 eða nota hann eingöngu.



	GRUNNUN	MILLIUMFERÐ	LOKAUMFERÐ
OLÍU-GAGNSÆTT	 Kjörvari 14 Gagnsær	 Kjörvari 14 Litaður	 Kjörvari 14 Litaður
OLÍU-ÞEKJANDI	 Kjörvari 14 Gagnsær	 Kjörvari 16	 Kjörvari 16
OLÍU- / AKRÝL-ÞEKJANDI	 Kjörvari 14 Gagnsær	 Kjörvari 20	 Kjörvari 20

SÖLUADILI:

 **málning**
-það segir sig sjálf-

Dalvegur 18, 201 Kópavogur
sími: 580 6000 fax: 580 6001
www.malning.is



5 690716 020871



Kjørvari 12 pallaolía

Oliubundin viðarvörn með gott veðrunarþol og smýgur mjög vel inn í viðinn. Fyrst og fremst á palla. Fáanlegur í yfir 300 litum.



Kjørvari 14 gagnsær

Gagnsæ, oliubundin viðarvörn, hentar á hvers konar við. Frábært veðrunarþol. Glær KJÖRVARI 14 smýgur einstaklega vel og hentar því þrýðilega til grunnunar. Fáanlegur í yfir 300 litum.



Kjørvari 16

Hyljandi, oliubundin viðarvörn með einstaklega góða vinnslueiginleika, má nota við lágt hitastig. KJÖRVARI 16 myndar mjúka, mjög veðurþolna filmu, sem tryggir gott samspil við timbrid. Fæst í þúsundum lita.



Kjørvari 20

Hyljandi, vatnsþynnanleg olíu- og akrýl viðarvörn með einstöku vatns- og veðrunarþoli. KJÖRVARI 20 hleypir raka úr viðnum auðveldlega gegnum sig. Fæst í þúsundum lita.