

# LOFT- OG VEGGMÁLNING

**LOFT- OG VEGGMÁLNING** er vatnsþynnanleg, lyktarlaus plastmálning sem inniheldur engin lífræn leysiefni, ammóníak eða formaldehýð. **LOFT- OG VEGGMÁLNING** hefur miðlungs hulu og sæmilega þvottheldni.



LOFT- OG VEGGMÁLNING er einkum ætluð á fleti sem minna mæðir á, hvort sem er loft eða vegg.

**LOFT- OG VEGGMÁLNING** er einkum ætluð á fleti sem minna mæðir á, hvort sem er loft eða vegg. Einnig sem undirmálning undir **KÓPAL GLITRU, KÓPAL BIRTU** eða **KÓPAL FLOS**, hvort sem er á steinsteypta fleti, múr, tré eða spóna-plötur innanhúss.

#### Litir:

Hvít. Fæst einnig sérlitauð þegar um nokkurt magn er að ræða.

#### Áferð:

Almött.

#### Málun:

Með pensli, rúllu, eða sprautu. Einnig með háþrýstisprautu.

#### Varúðarflokkur:

00 - 1.

#### Þynnir og hreinsun áhald:

Vatn.

#### Eðliseiginleikar:

#### Þurrktími:

30 mín.við 20°C.

#### Yfirmálun:

Eftir 4-8 klst.

#### Þykkt (flæðiseigja):

Um 45-50 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

#### Gljái:

Um 3 (60°).

#### Eðlismassi:

Um 1,46 g/ml (25°C).

#### Þurrefni:

Um 53% af massa eða um 30% af rúm-máli (reiknað).

#### Efnisnotkun:

Um 0,09-0,11 l/m<sup>2</sup> í umferð, samsvarar um 30 µm meðalþurrfilmþykkt.

#### Lágmarks vinnsluhitastig:

Um 5°C.

