

LOFT- OG VEGGMÁLNING

LOFT- OG VEGGMÁLNING er vatnsþynnnaðleg, lykjarlaus plastmálning sem inniheldur engin lífræn leysiefni, ammóníak eða formaldehýð.

LOFT- OG VEGGMÁLNING hefur miðlungs hulu og sæmilega þvottveldni.



LOFT- OG VEGGMÁLNING er einkum ætluð á fleti sem minna mæðir á, hvort sem er loft eða veggi.

Ætluð sem undirmálning undir **KÓPAL GLITRU, KÓPAL BIRTU** eða **KÓPAL FLOS**, hvort sem er á steinsteypta fleti, múr, tré eða spónaplötur innanhúss.

Litir:

Hvít. Fæst einnig sérlitauð þegar um nokkurt magn er að ræða.

Áferð:

Almött.

Málun:

Með pensli, rúllu, eða sprautu. Einnig með háþrýstisprautu.

Varúðarflokkur:

00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhald:

Vatn.

Þurrktími:

30 mín.við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 4-8 klst.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 45-50 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

Gljái:

Um 3 (60°).

Eðlismassi:

Um 1,46 g/ml (25°C).

Þurrtni:

Um 53% af massa eða um 30% af rúmáli (reiknað).

Efnisnotkun:

Um 0,09-0,11 l/m² í umferð, samsvarar um 30 µm meðalþurrfilmþykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig:

Um 5°C

VOC-efni:

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru fl. A/a 30g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 1 g/l.

