

ÞANGRUNNUR

ÞANGRUNNUR hefur góða viðloðun við mörg byggingarefni og er einkum ætlaður undir ýmis þéttiefni, þó ekki Sikaflex. Áður en nýir notkunarmöguleikar eru framkvæmdir skal ávalt gera prófun til að sannreyna að viðloðun sé trygg bæði við undirlag og yfirefni.



ÞANGRUNNUR er hraðþornandi glær viðloðunargrunnur.

Áburður:

Með pensli eða rúllu.

Varúðarflokkur:

4 – 1.

Þynnir og hreinsun áhald:

FJÖLÞYNNIR

Þurrktími:

15 – 20 mín. við 20°C.

Eðlismassi:

Um 1,00 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 24% af massa.

Efnisnotkun:

Um 0,08 – 0,10 l/m² í umferð, breytilegt eftir hrjúfleika flatar og aðstæðum.

Hitastig við málun:

Flöturinn skal vera minnst 3°C yfir daggarmörkum loftsins.

