

# POL

**POL** er feit alkýðmálning sem er létt í notkun, flýtur vel og myndar sterka og varanlega hálfgljáandi lakkfilmu. **POL** hefur mikið veðrunarþol.



POL er einkum ætlað til notkunar á bárujárnsþök og aðra málmfleti utanhúss, þar sem mikið mæðir á og óskað er hálfgljáandi áferðar.

**Litir:**

**POL** er framleitt í nokkrum STADALLITUM en að auki er boðið upp á mikinn fjölda lita með litun á **POLI** í stofnum.

**Áferð:**

Hálfgljáandi (Silkimatt).

**Málun:**

Með sprautu, rúllu eða pensli.

**Varúðarflokkur:**

2 - 1 til 2 - 3, breytilegt eftir lit.

**Þynnir og hreinsun áhalda:**

Með MÍNERALTERPENTÍNU.

**Þurrktími:**

Snertþurrt eftir um 3-5 klst. við 20°C.

**Yfirmálun:**

Eftir 8-12 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

**Þykkt (flæðiseigja):**

Um 70 KU (25°C).

**Eðlismassi:**

Um 1,20 g/ml við (25°C), lítið eitt breytilegt eftir lit.

**Þurrefni:**

Um 70% af massa eða um 50% af rúmáli (reiknað), lítið eitt breytilegt eftir lit.

**Efnisnotkun:**

Um 0,08-0,12 l/m<sup>2</sup> í umferð, breytilegt eftir hrjúfleika flatar, málunaraðferð og aðstæðum. Samsvarar um 50µm þurrfilmuþykkt.

**Lágmarks vinnsluhitastig:**

Flöturinn sem mála á, skal vera minnst 3°C yfir daggarmörkum loftsins, meðan á málun og þornun málningar stendur.

**VOC-efni:**

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC fyrir þessa vöru fl. A/i 600 g/l (2007)/500 g/l (2010). Þessi vara innheldur að hámarki 400 g/l.

