

BERNETT OUVERTYR SVART

Bernett Ouvertyr er hyljandi, tvíþátta, sýruhert lakk, sem gefur góða fyllingu.

Bernett Ouvertyr hentar vel á húsgögn og innréttingar. Hentar sérlega vel fyrir hraðar framleiðslulínur.



Bernett Ouvertyr er mjög hraðþornandi og hefur mikla hörku. Lakkið myndar rispuþolna og áferðarfallega filmu.

Bernett Ouvertyr er mjög hraðþornandi og hefur mikla hörku. Lakkið myndar rispuþolna og áferðarfallega filmu.

Bernett Ouvertyr gefur lítið formaldehyð frá sér hvort heldur er við lökkun eða hörðun. UPPFYLLIR E1 KRÖFUR. ÁN ARÓMATA.

Lökkun:

Bernett Ouvertyr er best að bera á flötinn með loftsprautu, háþrýstisprautu eða lakkteppavél. Mikilvægt er að efnisáburður sé jafn og í samræmi við fyrirskrifaða efnisnotkun.

Herðir:

Í **Bernett Ouvertyr** skal blanda Bernyl Herði 309, 12,0% í rúmmáli.

Þynnir:

Fyrir sprautun skal þynna lakkið með Bernylþynni 31. Flæðiseigja skal vera 20 -25 sek fyrir loftsprautu, 20-25 sek fyrir háþrýstisprautu og 25-45 sek fyrir lakkteppavél.

Notatími:

Minni enn 3 dagar eftir íblöndun herðis.

Hreinsun áhalda:

Með Bernylþynni 31 eða 309.

Annað:

Viðurinn skal vera vel þússaður. Slípa skal eftir fyrstu umferð til að fjarlægja hugsanlega ýfingu viðarins og til að tryggja örugga viðlöðun við næstu umferð. **Mikilvægt er að hræra vel saman fyrir notkun og eftir blöndun við herði og þynni.**

Þurrktími:

Slípiþurrt við 20°C 4-6 klst., við 50°C 1-2 klst. og við 70°C 30-60 mín. Staffþurrt við 20°C 6-8 klst., við 50°C 2-4 klst. og við 70°C 45-60 mín.

Hitastig má ekki vera yfir 30°C við stöflun. Uppgefinn tími er leiðbeinandi og háður aðstæðum hverju sinni.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 130 sek. (DIN 4 við 23°C).

Eðlismassi:

0,99 g/ml (25°C). Skv. SIS staðli.

Beckers



Þurrefni:

Um 49 % af massa.

Efnisnotkun:

110 - 130 g/m².

Gljái:

Um 25 eða 50. Skv. Gardner 60°.

Hitastig við notkun:

Bæði lakkið, flötur og loft verða að vera yfir 18°C.

Geymsluþol:

Um 12 mánuðir í óátekinni umbúð.