

BERNYL BARRIER FF310

Bernyl Barrier er tvíþátta sýruhertur lakkgrunnur, sem gefur mjög góða fyllingu.

Bernyl Barrier er mjög hraðþornandi og er léttur í slípun.



Bernyl Barrier hentar vel á húsgögn og innréttingar. Hann notast á ljósar viðartegundir.

Bernyl Barrier heftir harpísblæðingar og inniheldur ljóssíu. ÁN ARÓMATA.

Lökkun:

Bernyl Barrier er best að bera á flötinn með loftsprautu, háþrýstisprautu, lakkteppavél, lakkvals eða dýfingu. Mikilvægt er að efnisáburður sé jafn og í samræmi við fyrirskrifaða efnisnotkun.

Herðir:

Í **Bernyl Barrier** skal blanda Bernyl Herði 309,5 % í rúmmáli.

Þynnir:

Fyrir sprautun skal þynna lakkið með Bernylþynni 309. Flæðiseigja skal vera 25-30 sek.

Notatími:

1 til 3 dagar eftir íblöndun herðis nema við dýfingu þá er notatími u.þ.b. vika.

Hreinsun áhalda:

Með Bernylþynni 31 eða 309.

Annað:

Viðurinn skal vera vel þússaður. Slípa skal eftir fyrstu umferð til að fjarlægja hugsanlega ýfingu viðarins og til að tryggja örugga viðlöðun við næstu umferð.

Þurrktími:

Slípiþurrt við 20°C, 45-60 mín, við 50°C 15-25 mín og við 70°C 5-10 mín.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 30 sek. (DIN 4 við 23°C).

Eðlismassi:

0,92 g/ml (25°C). Skv. SIS staðli.

Þurrefni:

Um 21% af massa.

Efnisnotkun:

80 - 110 g/m² fyrir loftsprautu, háþrýstisprautu eða lakkteppavél. 25 - 35 g/m² lakkvals.

Gljái:

Matt.

Beckers



Hitastig við notkun:

Bæði lakkið, flötur og loft verða að vera yfir 18°C.

Geymsluþol:

Um 12 mánuðir í óátekinni umbúð.

Yfirlökkun:

Með Bernyl Triad 100 - 110 g/m².