

BERNYL TACKSURFACER

Bernyl Tacksurfacer er hyljandi tvíþátta sýruhertur lakkgrunnur, sem gefur mjög góða fyllingu.

Bernyl Tacksurfacer er grunnlakk til alhliða nota, hentar sérlega vel til slípunar með bandslípivél.



Bernyl Tacksurfacer er grunnlakk til alhliða nota, hentar sérlega vel til slípunar með bandslípivél.

Bernyl Tacksurfacer er mjög hraðþornandi og er léttur í slípun.

Bernyl Tacksurfacer hefur mjög góða hulu og inniheldur lítið af fríu formaldehyði. UPPFYLLIR E1 KRÖFUR OG ER ÁN ARÓMATA.

Lökkun:

Bernyl Tacksurfacer er best að bera á flötinn með loftsprautu, háþrýstisprautu eða lakkteppavél. Mikilvægt er að efnisáburður sé jafn og í samræmi við fyrirskrifaða efnisnotkun.

Herðir:

Í **Bernyl Tacksurfacer** skal blanda Bernyl Herði 309, 13% í rúmmáli.

Þynnir:

Fyrir sprautun skal þynna lakkið með Bernylþynni 309. Flæðiseigja skal vera 20-25 sek. fyrir sprautun og 30-45 sek fyrir lakkteppavél.

Notatími:

Minna enn 3 dagar eftir íblöndun herðis.

Hreinsun áhalda:

Með Bernylþynni 31 eða 309.

Annað:

Viðurinn skal vera vel þússaður. Slípa skal eftir fyrstu umferð til að fjarlægja hugsanlega ýfingu viðarins og til að tryggja örugga viðlöðun við næstu umferð.

Þurrktími:

Slípiþurrt við 20°C, 2-4 klst, við 50°C 30-45 mín og við 70°C 10-25 mín. Staflþurrt við 20°C, 6-8 klst, við 50°C 1-2 klst og við 70°C 45-60 mín.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 140-180 sek. (DIN 4 við 23°C).

Eðlismassi:

1,37 g/ml (25°C). Skv. SIS staðli.

Þurrefni:

Um 68% af massa.

Efnisnotkun:

80 - 110 g/m².

Beckers



Gljái:

Matt.

Hitastig við notkun:

Bæði lakkið, flötur og loft verða að vera yfir 18°C.

Geymsluþol:

Um 12 mánuðir í óátekinni umbúð.