

# CARE GLOBAL 80

**Care Global** er hyljandi, tvíþátta, sýruhert lakk, sem gefur góða fyllingu.

**Care Global** er mjög hraðþornandi og er létt í slípun. Lakkið myndar rispuþolna og áferðarfallaga filmu.

**Care Global** gefur lítið formaldehyd frá sér hvort heldur er við lökkun eða hörðun. UPPFYLLIR E1 KRÖFUR.



Care Global hentar vel á húsgögn og innréttingar.

**Care Global** er best að bera á flötinn með loftsprautu, háþrýstisprautu eða lakkteppavél. Mikilvægt er að efnisábúrdur sé jafn og í samræmi við fyrirskrifaða efnisnotkun.

#### Herðir:

Í **Care Global** skal blanda Bernyl Herði 309, 12,0% í rúmmáli.

#### Þynnir:

Fyrir sprautun skal þynna lakkið með Bernylþynni 309. Flæðiseigja skal vera 17-25 sek fyrir loftsprautu, 35-40 sek fyrir háþrýstisprautu og 40-60 sek fyrir lakkteppavél.

#### Notatími:

Minni enn 1 til 2 dagar eftir íblöndun herðis.

#### Hreinsun áhalda:

Með Bernylþynni 31 eða 309.

#### Annað:

Viðurinn skal vera vel þússaður. Slípa skal flötinn sama dag og hann er lakk-aður til að tryggja bestu mögulegu viðloðun. Mikilvægt er að hræra vel saman fyrir notkun og eftir blöndun við herði og þynni.

#### Þurrktími:

Loftþornun við 20°C, 16-20 klst.  
Hröðuð þornun við 35-40°C, 1-2 klst.  
Hitastig má ekki vera yfir 30°C við stöflun. Uppgefinn tími er leiðbeinandi og háður aðstæðum hverju sinni.

#### Þykkt (flæðiseigja):

Um 150-160 sek. (DIN 4 við 20°C).

#### Eðlismassi:

1,24 g/ml (25°C). Skv. SIS staðli.

#### Þurrefni:

Um 68% af massa.

## Beckers



#### Efnisnotkun:

100 - 150 g/m<sup>2</sup>.

#### Gljái:

Um 80. Skv. Gardner 60°.

#### Hitastig við notkun:

Bæði lakkið, flötur og loft verða að vera yfir 18°C.

#### Geymsluþol:

Um 12 mánuðir í óátekinni umbúð.