

PIONER TOPCOAT

Pioner Topcoat er akrýlbundin yfirmálning.

Litir: Samkvæmt litakorti **Þurrefni (% af rúmmáli):** 34 ± 2 **Blossamark:** 37°C

Áferð: Gljáandi **Gljáheldni:** Góð **Sveigjuþol:**

Gott **Vatnsþol:** Mjög gott **Slitþol:** Gott

Leysiefnaþol: Takmarkað

Efnaþol: Gott



Hentar vel sem lokaumferð í eðlisþornandi málningar-kerfi, bæði á stál og steinsteypu. Má nota við lágt hitastig.

Efnisnotkun:

Filmuþykkt í umferð - mikron

	Þurr	Blaut
Möguleg:	40 - 60	120 - 180
Dæmigerð:	50	150

Reiknuð þekja - m²/l

Möguleg: 8,5 - 5,6

Dæmigerð: 6,8

Yfirborð flatar verður að vera hreint og þurr, óhreinindi skal hreinsa með viðeigandi hreinsiefni og þvo með ferskvatni.

Áhöld: Háþrýstisprauta, pensill eða rúlla fyrir minni verk.

Blöndun herðis (rúmmál): Einþátta (án herðis).

Þynnir / Hreinsun áhald: Fjölþynnir, (Jotun þynnir Nr. 7)

Háþrýstisprauta, leiðbeiningar:

Þrýstingur við spíss 15 MPa (150 Bar, 2100 psi.)

Spíss: 0,018" -- 0,026" (0,46 -- 0,66 mm)

Sprautugeisli: 40 -- 80°

Sigti: Athugið að sigti séu hrein.

Flöturinn sem mála á, skal vera minnst 3°C yfir daggarmörkum loftsins. Hita- og rakastig skal mæla í nánd við flötinn sem mála á.

Þurrktími er almennt háður hreyfingu loftsins, hitastigi, filmuþykkt og fjölda málningarumferða. Tölurnar í töflunni miðast við:

- Góða loftræstingu (utanhúss eða eðlilega lofthreyfingu).
- Ráðlagða filmuþykkt.
- Eina umferð á óvirkt undirlag.

Hitastig undirlags	5 °C	10 °C	23 °C	35 °C
Snertipurr	60 mín.	45 mín.	30 mín.	15 mín.
Gegnumþurr	10 klst.	9 klst.	7 klst.	4 klst.

Yfirmálunartími ³

Lágmark *	5 klst.	4 klst.	2 klst.	1,5 klst.
Hámark 1	-----	-----	-----	-----

¹ Fyrir málun skal flöturinn vera hreinn og þurr.



Líta verður á tölurnar í töflunni hér að ofan sem leiðbeinandi. Raunverulegur yfirmálunartími getur verið lengri eða skemmri, háður málningunni sem fyrir er, filmuþykkt, málningarkerfinu sem var valið, fjölda umferða, loftræstingu, hitastigi, kröfum um meðhöndlun hlutanna, styrk filmunnar á fyrstu stigum o.fl.