

VINYGUARD SILVERGREY 88

Vinyguard Silvergrey 88 er hraðþornandi vínýlgrunnur, án tjöru.

Litir: Álgrár og álgrár rauðtónaður.
Purrefni (% af rúmmáli) 38 ± 2.

Blossamark: 8°C

Áferð: Mött

Sveigjuþol: Gott

Vatnsþol: Mjög gott

Slitþol: Gott



Alhliða grunnur sem hentar undir vínýl-, akrýl-, og alkýðmálningu. Má nota bæði ofan og neðan sjólínu.

Leysiefnaþol, Efnþol: Gott

Efnisnotkun:

Filmuþykkt í umferð - míkron

	Þurr	Blaut
Möguleg:	35* - 80	95 - 260
Dæmigerð:	80	210

Reiknuð þekja - m²/l

Möguleg: 10,9 - 3,8

Dæmigerð: 4,8

* Þegar tryggja þarf góða smýgni er rétt að þynna efnið um 5 - 10%.

Undirbúningur flatar:

Hreinn, þurr og óskemmdur verkstæðisgrunnur (shopprimer), eða sandblástur í lágmark Sa 2,5 (ISO 8501 - 1: 1988 / SIS 05 5900). Hreinsun með handverkfærum í lágmark. St 2 er ásætlanleg í minni verkum.

Áhöld: Háþrýstisprauta. Pensill eða rúlla fyrir minni verk. Blöndun herðis (rúmmál). Einþátta (án herðis).

Þynnir / Hreinsun áhald:

Fjölþynnir, (Jotun þynnir Nr. 7).

Háþrýstisprauta, leiðbeiningar:

Þrýstingur við spíss 15 MPa (150 Bar, 2100 psi.).

Spíss: 0,018" -- 0,027" (0,46 -- 0,69 mm).

Sprautugeisli: 40 -- 80°.

Sigti: Athugið að sigti séu hrein.

Flöturinn sem mála á, skal vera minnst 3°C yfir daggarmörkum loftsins. Hita- og rakastig skal mæla í nánd við flötinn sem mála á. Þurrktími er almennt háður hreyfingu loftsins, hitastigi, filmuþykkt og fjölda málningarumferða. Tölurnar í töflunni miðast við:



- Góða loftræstingu (utanhúss eða eðlilega lofthreyfingu).
- Ráðlagða filmuþykkt.
- Eina umferð á óvirkt undirlag.

Hitastig undirlags	5 °C	10 °C	23 °C	35 °C
Snertipurr	30 mín.	20 mín.	15 mín.	10 mín.
Gegnumþurr	4 klst.	3 klst.	2 klst.	1,5 klst.
Yfirmálunartími				
Lágmark	4 klst.	3 klst.	2 klst.	2 klst.
Hámark ¹	-----			

¹ Fyrir málun skal flöturinn vera hreinn og þurr.

Líta verður á tölurnar í töflunni hér að ofan sem leiðbeinandi. Raunverulegur yfirmálunartími getur verið lengri eða skemmri, háður málningunni sem fyrir er, filmuþykkt, málningarkerfinu sem var valið, fjölda umferða, loftræstingu, hitastigi, kröfum um meðhöndlun hlutanna, styrk filmunnar á fyrstu stigum o.fl.