

# ÁLBRONS HITATRAUST

**ÁLBRONS** er einspátta hitaþolin málning.

**Litur:** Álgrár.

**Áferð:** Hálfmött.



ÁLBRONS má nota á ýmsa járnhluti, sem verða fyrir hitaálagi upp að 250°C, svo sem útblásturs rör, vélahlutar o.þ.h. ÁLBRONS má einnig nota sem loka umferð utanhúss í alkýðkerfum.

**Málun:**

Með rúllu, pensli, eða háprýstisprautu.

**Varúðarflokkur:**

2 - 1.

**Þynnir og hreinsun áhald:**

TERPENTÍNA.

**Þurrktími:**

Um 1 - 2 klst. við 20°C.

**Yfirmálun:**

Eftir um 8 - 12 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

**Þykkt (flæðiseigja):**

Um 55 KU (25°C).

**Eðlismassi:**

Um 1,0 g/ml (25°C).

**Þurrefni:**

Um 40% af massa eða um 36% af rúmáli (reiknað).

**Efnisnotkun:**

Um 0,07 - 0,10 l/m<sup>2</sup> í umferð, breytilegt eftir hrjúfleika flatar, málunaraðferð og aðstæðum. Samsvarar um 25 µm þurrfilmuþykkt.

**Lágmarks vinnsluhitastig:**

Flöturinn sem mála á, skal vera minnst 3° C yfir daggarmörkum loftsins, meðan á málun og þornun málningar stendur.

**VOC-efni:**

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC fyrir þessa vöru fl. A/i 600 g/l (2007)/500 g/l (2010). Þessi vara innheldur að hámarki 480 g/l.

