

LOBADUR 2K CONTACT

LOBADUR 2K Contact er glær, tvíþátta, vatnspynnanlegur viðloðunargrunnur.

Herðir:

Fyrir notkun skal blanda herði saman við grunninn í massahlutföllum 2 hlutar grunnur og 1 hluti herðir. Lokið ekki umbúðum eftir blöndun vegna gasmyndunar.

Varúðar- flokkur:

1 - 3.

Þynnir:

Skal nota án þynningar.

Hreinsun áhalda:

Vatn, strax eftir notkun. Þurrt lakk má fjarlægja með asetóni.

Þurrktími:

1/2 - 1 klst. við 20°C.

Yfirlökkun:

Eftir 1 - 2 klst. við 20°C.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 11 sek. (DIN 4; 25°C).

Eðlismassi:

Um 1,0 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 11% af massa.

Efnisnotkun:

Um 0,02 kg/m² í umferð, (um 35 m² / umbúð ; 0,75 kg)

Lágmarks vinnsluhitastig:

Bæði lakkið og flöturinn verða að vera yfir 18°C.

Notatími:

Blanda grunns og herðis verður ónothæf eftir 2 klst.

Lökkun:

LOBADUR 2K Contact skal bera á flötinn með ryðfríum stálspáða.



LOBADUR 2K Contact
er glær, tvíþátta,
vatnspynnanlegur
viðloðunargrunnur.