

STEINVARI 2000

STEINVARI 2000 er terpentínupynnaleg akrýlbundin málning, sem hefur þá einstöku eiginleika að vera þétt gegn vatni í fljótandi ástandi, en hleypra raka í loftkenndu ástandi vel í gegnum sig eða um tvöfalt betur en hefðbundin plast-málning.



STEINVARI 2000 fullnægir ítrustu kröfum um yfirborðsmeðhöndlun á múr og steinsteyptum flötum utanhúss þar sem hann er gæddur eftirtöldum sérkostum.

Hleypir raka (gufu) úr steininum auðveldlega í gegnum sig. Er þéttur gegn slagregni. Er sjálfgrunnandi, þ.e. sérstök grunnun er óþörf í flestum tilvikum þótt um duftsmitandi fleti sé að ræða. Þolir regn fljótlega eftir málun. Þolir að málað sé við lágt hitastig (a.m.k. 10 stiga frost). Hefur frábært veðrunar- og alkalíþol.

Litir:

STEINVARI 2000 er framleiddur í um 10 STAÐALLITUM. Auk þess er boðið upp á sérlitun, þegar um kaup á umtalsverðu magni er að ræða.

Áferð:

Slétt, mött.

Málun:

Nota má pensil, rúllu eða sprautu.

STEINVARI 2000 hentar sérlega vel til rúllunar beint á stein. Ráðlegt er að fara 2 umferðir og fyrri umferð þá gjarnan lítillaga þynnt (5-15%).

Varúðarflokkur:

2 - 1.

Þynnir:

MÍNERALTERPENTÍNA, ef þörf krefur.

Hreinsun áhalda:

MÍNERALTERPENTÍNA.

Þurrktími:

Um 1,5-2 klst. við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir minnst 8-16 klst.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 110-120 KU (25°C).

Eðlismassi:

Um 1,4 g/ml við (25°C), svolítið breytilegt eftir lit.

Þurrefni:

Um 72% af massa eða um 48% af rúm-máli (reiknað), svolítið breytilegt eftir lit.



Efnisnotkun:

Um 0,17 l/m² í umferð, samsvarar um 80 µm meðalþurrfilmubykkt.

Hitastig við málun:

A.m.k. -10°C til + 30°C. Flöturinn skal þó vera minnst 3°C yfir daggarmörkum loftsins.

VOC-efni:

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC fyrir þessa vöru fl. A/c 430 g/l (2010). Þessi vara inniheldur að hámarki 430 g/l.