



Svæðisbundin hreinsun og endurmálun

Steinsteypa utanhúss

Tillögur að málningarkerfum og hreinsun

Á þeim blettum sem málningin hefur slaka viðloðun við undirlagið skal fjarlægja hana með beittum sköfum, háþrýstum vatnspvotti eða MEKLÓ UPPLEYSI. Allan flötinn skal þvo gaumgæfilega nokkru fyrir málun, t.d. með garðslöngu, og fjarlægja þannig ryk, salt og önnur óhreinindi.

Viðgerðir: **A)** Pensluraufar: Nota viðurkennt pólýúretan kítta. **B)** Ef skemmdur múr er til staðar skal fjarlægja hann og fylla svo upp með viðurkendu múrviðgerðarefni.

VERKÞÁTTUR	VÖRUHEITI	EFNISN. L/M2
Sílanúðun		
1	VATNSVARI 40 . Þéttir sprungur allt að 150 - 250 my	0,2
Þétting ofan á vatnsbretti, frístandandi veggj o.fl.		
2	STEINÞYKKNI um 10% þynnt	0,4
3	STEINÞYKKNI	0,6
Blettun - ber steinn		
4	STEINAKRÝL um 10 - 20% útþynnt	0,15
5	STEINAKRÝL	0,17
6	STEINTEX	0,12
5	STEINTEX	0,12
6	STEINTEX	0,12

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.