

# Viður og annað tréverk

## Viðarvörn - gluggar, vindskeiðar, skjólveggir, timburhús

### Undirbúningur og hreinsun

Fjarlægja skal alla gamla lausa málningu. Ef viðurinn er illa veðraður á yfirborði er nauðsynlegt að slípa eða skafa niður í þéttan og óskemmdan við. Léttara og síst verra er að nota VIÐARSKOLA til verksins. Ávallt skal kappkosta að viðurinn sé vel þurr þegar málað er. Ef gömul og gljáandi málning er til staðar, skal matta hana vel með sandpappír fyrir málun. Metta skal allan beran við, gjarnan blautt í blautt (þ.e. áður en fyrri umferð er fullþornuð.) í 1 - 3 umferðum með KJÖRVARA 14 Glærum.

MÁLNINGARKERFI	GRUNNUNMETTUN	MILLIUMFERÐ	LOKAUMFERÐ
Olíu GAGNSÆTT	<a href="#">KJÖRVARI 14 Glær</a> 0,10 - 0,14 l/m <sup>2</sup>	KJÖRVARI 14 Litaður 0,10 - 0,14 l/m <sup>2</sup>	KJÖRVARI 14 Litaður 0,10 - 0,14 l/m <sup>2</sup>
Olíu ÞEKJANDI	<a href="#">KJÖRVARI 14 Glær</a> 0,10 - 0,14 l/m <sup>2</sup>	<a href="#">KJÖRVARI 16</a> 0,10 - 0,14 l/m <sup>2</sup>	<a href="#">KJÖRVARI 16</a> Litaður 0,10 - 0,14 l/m <sup>2</sup>
Olíu Akrýl ÞEKJANDI	<a href="#">KJÖRVARI 14</a> Glær 0,10 - 0,14 l/m <sup>2</sup>	<a href="#">KJÖRVARI 20</a> 0,08 - 0,15 l/m <sup>2</sup>	<a href="#">KJÖRVARI 20</a> Litaður 0,08 - 0,15 l/m <sup>2</sup>

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.