

# AKRÝLLAKK E03

**AKRÝLLAKK E 03** er vatnsþynnt, matt akrýllakk. AKRÝLLAKK E 03 er fremur þunnfljóttandi og hentar vel þar sem ekki er óskað eftir mikilli fyllingu á fletinum.

**Áferð:** Mött.

**Málun:** Með rúllu, pensli, eða sprautu.



AKRÝLLAKK E03 er sérlega ætlað á sjónsteypu innanhúss þar sem kröfur eru gerðar til að áferð steinsins haldist sem mest í óbreyttri mynd.

**Varúðarflokkur:** 00-1

**Þynnir og hreinsun áhald:** Vatn

**Þurrktími:** 30 - 60 mín. við 20°C.

**Yfirmálun:** Eftir 4 - 8 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

**Gljái:** Um 4 (60°).

**Eðlismassi:** Um 1,18 g/ml (25°C).

**Þurrefni:** Um 40% af massa eða um 24% af rúmmáli (reiknað).

**Efnisnotkun:** Um 0,08 - 0,12 l/m<sup>2</sup> í umferð, breytilegt eftir hrjúfleika flatar, málunaraðferð og aðstæðum.

**Lágmarks filmumyndunar hitastig:** Um 5°C

**VOC-efni:** Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru fl. A/a 30 g/l. Varan inniheldur að hámarki 1 g/l.