

KJÖRVARI 114

Gagnsær

Gerð: KJÖRVARI 114 er vatnsþynnt, gagnsæ viðarvörn, gerð úr alkýðolíum og ljósheldum litarefnum. **KJÖRVARI 114** er þunnfljótandi, smýgur vel inn í viðinn og hleypir raka úr viðnum auðveldlega í gegnum sig.

Leiðbeiningar

Efnismeðferð: KJÖRVARA 114 má bera á flötinn með pensli, svampi eða dýfingu. Hugsanlegt umframmagn sem ekki gengur inn í viðinn, skal þurrka af eftir 10-15 mín.

Varúðarflokkur: 0 - 1.

Þynnir: Vatn

Hreinsun áhalda: Volgt sápuvatn

Þurrktími: 5-6 klst. við 20°C.

Yfirmálun: Eftir 8-12 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Þykkt (flæðiseigja): Um 12 sek. (DIN 4; 25°C).

Eðlismassi: Um 1,0 g/ml (25°C). Þurrefni: Um 30% af massa; um 30% af rúmmáli (reiknað).

Efnisnotkun: Um 0,06-0,10 l/m² í umferð, breytilegt eftir gleypni flatar og aðstæðum.

VOC-efni:

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk efna fyrir þessa vöru fl. A/f 130g/1 (2010). Varan inniheldur að hámarki 10 g/l.



KJÖRVARI 114 er ætlaður á hvers konar við, heflaðan sem óheflaðan, einkum utanhúss þar sem þess er óskað að viðaráferð sjáist.

Notkunarvið: KJÖRVARI 114 er ætlaður á hvers konar við, heflaðan sem óheflaðan, einkum utanhúss þar sem þess er óskað að viðaráferð sjáist.

Litir: KJÖRVARI 114 er glær sem unnt er að lita í mikinn fjölda lita.

Áferð: Gagnsæ.