

KÓPAL AKRÝLHÚÐ

Gljástig 7, 25 og 60

KÓPAL AKRÝLHÚÐ er vatnsþynnt akrylmáning, með mikla þvottheldni og hylur sérlega vel.

KÓPAL AKRÝLHÚÐ er gerlavarin, þolir vel rakaálag og hefur mjög góða viðloðun.



KÓPAL AKRÝLHÚÐ er einkum ætluð á veggi í frystihúsum, víða í matvælaiðnaði og annarsstaðar þar sem mikið raka- og þvottaálag er til staðar.

Litir:

KÓPAL AKRÝLHÚÐ er framleidd hvít og stofn 10 auk þess er boðið upp á sérlitun.

Áferð:

KÓPAL AKRÝLHÚÐ 7: Mött

KÓPAL AKRÝLHÚÐ 25: Silkimött

KÓPAL AKRÝLHÚÐ 60: Gljáandi

Málun:

Með rúllu, pensli eða háþrýstisprautu.

Varúðarflokkur:
00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhaldar:
Vatn.

Purrtími:
Um 1 klst. við 20°C.

Yfirmálun:
Eftir 4-8 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Gljái:
KÓPAL AKRÝLHÚÐ 7; um 7 (60°)
KÓPAL AKRÝLHÚÐ 25; um 25 (60°)
KÓPAL AKRÝLHÚÐ 60; um 60 (60°)

Þykkt (flæðiseigja):
Um 35 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

Eðlismassi:
Um 1,30 g/ml (25°C).

Purrefní:
Um 53% af massa eða um 40% af rúmmáli (reiknað).

Efnisnotkun:
Um 0,10 - 0,12 l/m² í umferð, samsvarar um 40 - 50 µm meðalþurr-filmuþykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig:
Um 5°C.

VOC-efni:
Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru við miðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru fl. A/b 100g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 80 g/l.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.

