

STEINVARI STEINSKJÓL

STEINSKJÓL er vatnsþynnaleg akrýlmálning sem má mála með allt niður að 0°C. STEINSKJÓL hefur gott veðrunar- og teygjuþol, sem gefur möguleika á að brúa fíngerðar sprungur.

Notkunarvið: **STEINSKJÓL** er sérlega hönnuð fyrir múr og stein-steypu utanhúss.

Áferð: Almött.

LEIÐBEININGAR

Málun: Með pensli, rúllu eða sprautu.

Þynnir og hreinsun áhalda: Vatn.

EÐLISEIGINLEIKAR

Þurrktími: 30-60 mín. við 20°C.

Yfirmálun: Eftir 6 -12 klst.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 55 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

Eðlismassi: Um 1,40 g/ml (25°C), breytilegt eftir lit.

Þurrefni: 55-60% af massa eða um 42% af rúmmáli (reiknað), breytilegt eftir lit.

Efnisnotkun: Um 0,10 l/m² í umferð, sam-svarar um 40 µm meðalþurr-filmu-þykkt.

Lágmarks filmumyndunarhitastig: Um 0°C.



STEINSKJÓL er sérlega hönnuð fyrir múr og steinsteypu utanhúss.

Litir: **STEINSKJÓL** er framleitt í nokkrum staðallitum og að auki er boðið upp á mikinn fjölda lita með litun á STEINSKJÓLI í stofnum.