

# STEINVARI STEINAKRÝL

**STEINAKRÝL** er terpentínuþynnánleg akrýlmáuning, sem þornar eingöngu við uppgufun leysiefna.

**STEINAKRÝL** er mjög veðurheldið, hefur frábært alkalípol og viðloðun við stein, er ágætlega þétt gegn vatni (slagregni) en hleypir þó auðveldlega í gegnum sig raka úr steinveggjum.



STEINAKRÝL er sérstaklega hannað til notkunar á mûr og steinsteypta fleti utanhúss við íslenskar aðstæður.

**STEINAKRÝL** þolir að málað sé við lágt hitastig (a.m.k. 10 stiga frost). Þolir regn fljóttlega eftir málun. Er sjálfgrunnandi, þ.e. sérstök grunnun með BINDILAKKI eða „festi“ er óþörf í flestum tilvikum, þó um duftsmítandi fleti sé að ræða.

**Litir:**  
**STEINAKRÝL** er framleitt í um 10 STADALLITUM og að auki má fá mikinn fjölda lita með litun í stofnum.

**Áferð:**  
Slétt, mött.

**Málun:**  
Nota má pensil, rúllu eða sprautu.

**STEINAKRÝL** hentar sérlega vel til rúllunar beint á stein. Á beran stein er ráðlegt að fara 2 umferðir.

**Varúðarflokkur:**  
2 - 1.

**Þynnir:**  
MÍNERALTERPENTÍNA, ef þörf krefur.

**Hreinsun áhalda:**  
MÍNERALTERPENTÍNA.

**Purrktími:**  
Um 1,5-2 klst. við 20°C.

**Yfirmálun:**  
Eftir minnst 8-16 klst.

**Þykkt (flæðiseigja):**  
Um 110-120 KU (25°C).

**Eðlismassi:**  
Um 1,4 g/ml við (25°C), svoltíð breytilegt eftir lit.

**Purrefni:**  
Um 70% af massa eða um 45% af rúmmáli (reiknað), svoltíð breytilegt eftir lit.

**Efnisnotkun:**  
Um 0,17 l/m<sup>2</sup> í umferð, samsvarar um 75 µm meðalburrfilmuþykkt.

**Hitastig við málun:**  
A.m.k. -10°C til + 30°C. Flöturinn skal þó vera minnst 3°C yfir daggarmörkum loftsins

**VOC-efni:**  
Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru við-miðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru fl. A/c 430 g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 430 g/l.



*Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.*