

AKRÝL - POL

Akrýl - POL er vatnsþýnt, hálfgljáandi akrýlmálning, sem er létt í notkun.

Akrýl - POL myndar filmu með mjög gott veðrunarþol og gljáheldni.



Akrýl - POL er einkum ætlað á bárujárn, ýmsar gerðir af klæðningum og aðra málmfleti utanhúss, þar sem mikið mæðir á og óskað er hálfgljáandi áferðar. AKRÝL-POL er ekki ætlað á lárétta og lítið hallandi fleti.

Akrýl - POL er framleitt í nokkrum STAÐALLITUM og að auki er unnt að fá mikinn fjölda lita með litun á stofnum.

Áferð:
Hálfgljáandi (silkimött).

Málun:
Með sprautu, rúllu eða pensli.

Varúðarflokkur:
00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhalda:
Vatn.

Þurrktími:
Snertipurrt eftir um 30 - 60 mín. við 20°C.

Yfirmálun:
Eftir 6 - 12 klst., breytilegt eftir hitastigi og öðrum aðstæðum.

Gljái:
Um 50 (60°).

Þykkt (flæðiseigja):
Um 35 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

Eðlismassi:
Um 1,10 - 1,20 g/ml (25°C), breytilegt eftir lit.

Þurrefni:
Um 50% af massa eða um 35% af rúm-máli (reiknað), lítið eitt breytilegt eftir lit.

Efnisnotkun:
Um 0,08 - 0,12 l/m² í umferð, breytilegt eftir hrjúfleika flatar, málunaraðferð og aðstæðum. Samsvarar um 35 my þurr-filmuþykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig:
Minnst 5°C við flötinn.

VOC-efni:
Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru við-miðunarmörk VOC fyrir þessa vöru fl. A/d 140 g/l (2010). Þessi vara innheldur að hámarki 40 g/l.

