

KÓPAL 25

KÓPAL 25 er vatnsþynnt akrýlmálning, með mikla þvottheldni og hylur sérlega vel. KÓPAL 25 þolir vel rakaálag og hefur mjög góða viðloðun.

KÓPAL 25 er einkum ætluð á veggjum þar sem hærra gljáa er óskað og kröfur eru um auðveld þrif. Hentar sérlega vel þar sem mikið álag er til staðar t.d. stigaganga og önnur rými þar sem umferð er mikil.



KÓPAL 25 hentar sérlega vel þar sem mikið álag er til staðar t.d. stigaganga og önnur rými þar sem umferð er mikil.

Litir: KÓPAL 25 er framleidd hvít og auk þess er boðið upp mikinn fjölda með litum KÓPAL 25 í stofnum.

Áferð: Hálfmött



LEIÐBEININGAR

Málun: Með rúllu, pensli eða háþrýsti- sprautu.

Þynnir og hreinsun áhald: Vatn.

EÐLISEIGINLEIKAR

Þurrktími: Um 1 klst. við 20°C.

Yfirmálun: Eftir 4-8 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Gljái: Um 25 (60°)

Eðlismassi: Um 1,30 g/ml (25°C).

Þurrefni: Um 50% af massa eða um 40% af rúmmáli (reiknað).

Efnisnotkun: Um 0,10 – 0,12 l/m² í umferð, samsvarar um 40 - 50 µm meðalþurrffilmuþykkt.

Lágmarks vinnslu hitastig: Um 5°C.

KÓPAL 25 er svansvottuð vara.

VOC-efni: Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru fl. A/b 100 g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 40g/l.