

KJÖRVARI 12 PALLAOLÍA

KJÖRVARI 12 er olíubundin viðarvörn, sem smýgur vel inn í viðinn, veitir honum góða vatnsvörn og hamlar gegn sprungumyndun.

Efnismeðferð:

KJÖRVARA 12 Kjörvara 12 má bera á flötinn með pensli, svampi eða dýfingu. Hugsanlegt umframmagn sem ekki gengur inn í viðinn, skal þurrka af eftir 10 til 15 mín.

Þynnir:

MÍNERALTERPENTÍNA.

Hreinsun áhalda:

MÍNERALTERPENTÍNA.

Þurrktími:

6 – 8 klst. við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 6 – 10 klst. breytilegt eftir aðstæðum.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 10 sek. (DIN 4; 25°C).

Eðlismassi:

Um 0,84 g/ml (25°C)..

Þurrefni:

Um 37% af massa eða 33% af rúmmáli (reiknað).

Efnisnotkun:

Um 0,08-0,20 l/m² í umferð, breytilegt eftir gleypni flatar og aðstæðum.

VOC-efni:

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru fl. A/e 400g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 400 g/l.



KJÖRVARI 12 er einkum ætlaður á gagnvarinn við utanhúss t.d. á palla, skjólveggi o.fl. Bestur verður árangurinn ef viðurinn er varinn algjörlega óveðraður.

Litir:

KJÖRVARI 12 er framleiddur glær og í nokkrum STAÐALLITUM, en að auki er boðið upp á mikinn fjölda lita með litun á **KJÖRVARA 12** í stofni.

Áferð:

Slétt, mött.