

# KJÖRVARI 12 PALLAOLÍA

**KJÖRVARI 12** er olíubundin viðarvörn, sem smýgur vel inn í viðinn, veitir honum góða vatnsvörn og hamlar gegn sprungumyndun.

**Efnismeðferð:**

**KJÖRVARA 12** Kjörvara 12 má bera á flötinn með pensli, svampi eða dýfingu. Hugsanlegt umframmagn sem ekki gengur inn í viðinn, skal þurrka af eftir 10 til 15 mín.

**Þynnir:**

MÍNERALTERPENTÍNA.

**Hreinsun áhalda:**

MÍNERALTERPENTÍNA.

**Þurrktími:**

6 – 8 klst. við 20°C.

**Yfirmálun:**

Eftir 6 – 10 klst. breytilegt eftir aðstæðum.

**Þykkt (flæðiseigja):**

Um 10 sek. (DIN 4; 25°C).

**Eðlismassi:**

Um 0,84 g/ml (25°C)..

**Þurrefni:**

Um 37% af massa eða 33% af rúmmáli (reiknað).

**Efnisnotkun:**

Um 0,08-0,20 l/m<sup>2</sup> í umferð, breytilegt eftir gleypni flatar og aðstæðum.

**VOC-efni:**

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru fl. A/f 700 g/e (2010). Varan inniheldur að hámarki 570 g/l.



KJÖRVARI 12 er einkum ætlaður á gagnvarinn við utanhúss t.d. á palla, skjólveggi o.fl. Bestur verður árangurinn ef viðurinn er varinn algjörlega óveðraður.

**Litir:**

**KJÖRVARI 12** er framleiddur glær og í nokkrum STAÐALLITUM, en að auki er boðið upp á mikinn fjölda lita með litun á **KJÖRVARA 12** í stofni.

**Áferð:**

Slétt, mött.