

KÓPAL AKRÝLHÚÐ 7

KÓPAL AKRÝLHÚÐ er vatnsþynnt akrylmáling, með mikla þvottheldni og hylur sérlega vel.

KÓPAL AKRÝLHÚÐ er gerlavarin, þolir vel rakaálag og hefur mjög góða viðloðun.

”

KÓPAL AKRÝLHÚÐ er einkum ætluð á veggi í frystihúsum, víða í matvælaiðnaði og annarsstaðar þar sem mikið raka- og þvottaálag er til staðar.

Litir:

KÓPAL AKRÝLHÚÐ er framleidd hvít og í stofnum auk þess er boðið upp á sérlitun.

Áferð:

KÓPAL AKRÝLHÚÐ 7: Mött

Málun:

Með rúllu, pensli eða háþrýstisprautu.

Þynnir og hreinsun áhalsa:
Vatn.

Purrktími:
Um 1 klst. við 20°C.

Yfirmálun:
Eftir 4-8 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Gljái:
KÓPAL AKRÝLHÚÐ 7; um 7 (60°)

Þykkt (flæðiseigja):
Um 35 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

Eðlismassi:
Um 1,30 g/ml (25°C).

Purrefni:
Um 53% af massa eða um 40% af rúmmáli (reiknað).

Efnisnotkun:
Um 0,10 - 0,12 l/m² í umferð, samsvasar um 40 - 50 µm meðalþurr-filmuþykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig:
Um 5°C.

VOC-efni:
Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru fl. A/a 30g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 30 g/l.



Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.