

JÖTUNN SKIPALAKK

Jötun Skipalakk er fljótþornandi alkýðbundið lakk, sem er létt í notkun, flýtur vel og myndar sterka og varanlega gljáandi lakkfilmu. Jötun Skipalakk hefur gott veðrunar- og slitþol og er auðvelt að halda því hreinu. Jötun Skipalakk þolir vel sjávarsaltu.

Litur:

Jötun Skipalakk er framleitt í yfir 10 Staðallitum.



Jötun Skipalakk er einkum ætlað á skip og báta innan sem utanborðs ofan sjólínu eða almennt á viðar- og málmfleti utanhúss sem innan.

Málun:

Með pensli, rúllu eða sprautu.

Þynnir og hreinsun áhalda:

GEISLASELLULÓSAPYNNIR fyrir sprautu, MÍNERALTERPENTÍNA fyrir pensil og hreinsun áhalda.

Þurrktími:

Snertþurrt eftir um 3-5 klst. við 20°C. Endanleg harka næst á um 4 vikum.

Yfirmálun:

Eftir 8-12 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 70 KU (25°C).

Gljái:

Um 85 (60°).

Eðlismassi:

Um 1,10 g/ml (25°C), breytilegt eftir lit.

Þurrefni:

Um 60-65% af massa eða um 45-50% af rúmmáli (reiknað), breytilegt eftir litum.

Efnisnotkun:

Um 0,08-0,10 l/m² í umferð, breytilegt eftir hrjúfleika flatar, málunaraðferð og aðstæðum. Samsvarar um 40-50µm þurrfilmuþykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig

Flöturinn sem mála á skal vera minnst 3°C yfir daggarmörkum loftsins, meðan á málun og þornun málningar stendur.

VOC-efni:

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC fyrir þessa vöru fl. A/í 500 g/l. Þessi vara innheldur að hámarki 450 g/l.

