

EPOX 1

Lýsing

Gerð:

EPOX 1 er tvíþátta, vatnsþynnt, epoxybundið lakk, sem er í flokki slitsterkustu lakktegunda.

Notkunarvið:

EPOX 1 hefur frábæra viðloðun við flest öll byggingarefni þar á meðal keramikflísar. EPOX 1 er því ákjósanlegt á gólf og vegg, í fiskvinnsluhúsum, öðrum matvælaíðnaði, verksmíðjum og annars staðar, þar sem mikils álags er að vænta.

**Litir:**

EPOX 1 er framleitt í nokkrum STADALLITUM.

Áferð:

Hágljáandi.

Leiðbeiningar

Herðir:

EPOX 1 HERÐIR sem blanda skal vel saman við lakkíð rétt fyrir notkun í rúmmálshlutföllunum 1,7 hlutar EPOX 1 HERÐIR á móti 2 hlutum af EPOX 1.

Málun:

Með pensli, rúllu eða sprautu. Einnig með háþrýstisprautu.

Varúðarflokkur:

00 - 5 .

Þynnir:

Vatn

Hreinsun áhalda:

Með volgu vatni og sápu strax að verki loknu.

Eðliseiginleikar

Notatími:

Blanda herðis og lakks verður ónothæf eftir 3-4 klst. við stofuhita. Blandan þykkar ekki heldur mattast lakkíð og það nær ekki styrk.

Þurrktími:

Um 2 klst. við 20°C.

Endanlegir eiginleikar:

EPOX 1 nær endanlegum eiginleikum á um 5-7 dögum við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 4-8 klst. við 20°C

Þykkt (flæðiseigja):

Án herðis um 40 poise, með herði um 25 poise (25°C, Brookfield HA5/50).

Gljái:

Um 90 (60°).

Eðlismassi:

Án herðis um 1,30 g/ml (25°C), breytilegt eftir lit. Með herði um 1,20 g/ml (25°C), breytilegt eftir lit.

Þurrefni:

Án herðis um 51 % af massa eða um 35 % af rúmmáli (reiknað), breytilegt eftir lit. Með herði um 54 % af massa eða um 45 % af rúmmáli (reiknað), breytilegt eftir lit.


Efnisnotkun:

Um 0,09-0,12 l/m² í umferð, breytilegt eftir aðstæðum og málunaraðferð; samsvarar um 45 µm þurrfilmuþykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig:

10° C. Góð loftræsting og hátt hitastig flýta hörðunun lakksins.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.



Málning hf, Dalvegi 18, 201 Kópavogur. Sími: 580-6000. www.malning.is