

# GRIP TRÉLÍM B3

**GRIP TRÉLÍM B3** er einþátta vatnsþynnanlegt pólývínýlasetat trélim, sem er vatnhelt skv. DIN-staðli 68603 flokki B3.

Bera má **GRIP TRÉLÍM B3** á flötinn með pensli, rúllu eða vélrænt.



GRIP TRÉLÍM B3 er ætlað til límingar á flestum tegundum viðarflata sem verða fyrir rakaálagi.

**Varúðarflokkur:**

00 - 1.

**Þynnir:**

**GRIP TRÉLÍM B3** er tilbúið til notkunar. Ef nauðsyn krefur má þynna það með vatni.

**Hreinsun áhald:**

Óharðnað lím fjarlægist með vatni, en hart lím verður að fjarlægja með t.d. FJÖLÞYNNI.

**Opinn tími:**

Hámark 10 mín. við 20°C.

**Pressutími:**

5-20 mín. við 20°C, háð límingaraðferð og límfleti

**Pressuþrýstingur:**

Um 2-6 kg/cm<sup>2</sup>.

**Þykkt (flæðiseigja):**

Um 260 Poise (Brookfield HA 6/10, 20°C.)

**Eðlismassi:**

Um 1,10 g/ml (25°C).

**Þurrefni:**

Um 50% af massa.

**Efnisnotkun:**

Um 200 g/m<sup>2</sup>.

**Lágmarks vinnsluhitastig:**

Um 5°C.

**Geymsluþol:**

Um 12 mánn. á svölum stað.

