

# KÓPAL STEINÞYKKNI

**KÓPAL STEINÞYKKNI** er einþátta, vatnsþynnanleg akrýlmálning, sem myndar mjög teygjanlega filmu, jafnvel við lágt hitastig.

**Þurrktími:**

Um 4 klst. við 20°C. Þolir regn eftir 18 klst. við 15°C, breytilegt eftir rakastigi, hitastigi og vindhraða.

**Yfirmálun:**

Eftir um 12 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

**Þykkt (flæðiseigja):**

Um 300 Poise. (Brookfield HA 6/50, 25°C).

**Gljái:**

Um 7 (60°).

**Eðlismassi:**

Um 1,34 g/ml (25°C).

**Þurrefni:**

Um 68% af massa eða um 56% af rúm máli (reiknað).

**Efnisnotkun:**

Um 0,60 l/m<sup>2</sup> í umferð, breytilegt eftir hrjúfleika flatar, málunaraðferð og aðstæðum. Samsvarar um 340 µm þurr-filmuþykkt.

**Lágmarks vinnsluhitastig:**

Um 5°C.

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC fyrir þessa vöru fl. A/c 75 g/l (2007)/40 g/l (2010). Þessi vara innheldur að hámarki 30 g/l.



KÓPAL STEINÞYKKNI er einkum ætlað á vatnsbretti, ofan á vegg og fleiri slíka lárétta og lítið hallandi steinfleti, til að þétta gegn vatni og brúa fíngerðar sprungur.

**Litur:** Hvítt.

**Áferð:** Mött.

**Málun:**

Með pensli, rúllu eða háþrýstisprautu.

**Varúðarflokkur:**

00 - 1.

**Þynnir og hreinsun áhald:**

Vatn.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.