

# KJÖRVARI 14

**KJÖRVARI 14** er gagnsæ viðarvörn, gerð úr vatnsheldum alkýðólíum, öflugum fúa- og rotvarnarefnum og ljósheldum litarefnum. **KJÖRVARI 14** er þunnfljótandi, smýgur vel inn í viðinn og hleypir raka úr viðnum auðveldlega í gegnum sig.

**KJÖRVARI 14** er ætlaður á hvers konar við, hefлаðan sem óhefлаðan, einkum utanhúss þar sem þess er óskað að



**KJÖRVARI 14** er ætlaður á hvers konar við, hefлаðan sem óhefлаðan, einkum utanhúss þar sem þess er óskað að viðaráferð sjáist.

viðaráferð sjáist. Kjörvaraborinn viður hefur ekki áhrif á nærliggjandi gróður og hentar því vel t.d. á tréverk gróðurhúsa.

#### Litir:

**KJÖRVARI 14** er framleiddur glær og í nokkrum STAÐALLITUM að auki er boðið upp á mikinn fjölda lita með litun á **KJÖRVARA 14** í stofni.

#### Áferð:

Gagnsæ.

#### Efnismeðferð:

**KJÖRVARA 14** má bera á flötinn með pensli, svampi eða dýfingu Hugsanlegt umframmagn sem ekki gengur inn í viðinn, skal þurrka af eftir 10-15 mín.

#### Varúðarflokkur:

3 - 1.

#### Þynnir:

MÍNERALTERPENTÍNA.

#### Hreinsun áhalda:

MÍNERALTERPENTÍNA.

#### Þurrktími:

5-6 klst. við 20°C.

#### Yfirmálun:

Eftir 8-12 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

#### Þykkt (flæðiseigja):

Um 12 sek. (DIN 4; 25°C).

#### Eðlismassi:

Um 0,86 g/ml (25°C).

#### Þurrefni:

Um 30% af massa eða um 25% af rúm-máli (reiknað).

#### Efnisnotkun:

Um 0,06-0,10 l/m<sup>2</sup> í umferð, breytilegt eftir gleypni flatar og aðstæðum.

