

KJÖRVARI 16

KJÖRVARI 16 er alkýðolíubundin viðarvörn, sem ver viðinn niðurbroti af völdum sólarljóss. **KJÖRVARI 16** myndar mjúka filmu með gott veðrunarþol.

KJÖRVARI 16 er einkum ætlaður á hvers konar við utanhúss, þar sem óskað er hyljandi áferðar án þess að viðaráferðin tapist.



KJÖRVARI 16 er einkum ætlaður á hvers konar við utanhúss, þar sem óskað er hyljandi áferðar án þess að viðaráferðin tapist.

Litir:

KJÖRVARI 16 er framleiddur í nokkrum STADALLITUM auk stofna sem unnt er að lita í fjölda lita.

Áferð:

Hálfgljáandi.

Málun:

KJÖRVARA 16 má bera á flötinn með pensli, rúllu eða sprautu.

Varúðarflokkur:

2 - 1.

Hreinsun áhald:

MÍNERALTERPENTÍNA.

Þurrktími:

2-4 klst.við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 6-10 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 70 KU (25°C).

Gljái:

Um 50 (60°).

Eðlismassi:

Um 1,15 g/ml (25°C), breytilegt eftir lit.

Þurrefni:

Um 71% af massa eða um 55% af rúm-máli (reiknað), lítið eitt mismunandi eftir litum.

Efnisnotkun:

Um 0,08-0,16 l/m² í umferð, breytilegt eftir hrjúfleika flatar, málunaraðferð og aðstæðum.

Lágmarks vinnsluhitastig:

Flöturinn sem mála á, skal vera minnst 3°C yfir daggarmörkum lofts, meðan á málun og þornun stendur.

