

KJARNALAKK

KJARNALAKK er glært, einþátta pólýúreþanlakk, gert úr arómatísku pólýísósýanati og leysiefnum.

KJARNALAKK er vætandi lakk með góðri fyllingu og er í hópi slitsterkustu, efnaplnustu og veðurheldnustu lakka sem völ er á í dag.

Lökkun:

Með pensli, rúllu, eða sprautu.

Varúðarflokkur:

3 - 3.

Þynnir og hreinsun áhalda:

KJARNAPYNNIR.

Þurrktími:

Snertþurrt eftir um 3 klst. við 20°C og 30-35% hlutfallslegt rakastig.

Yfirlökkun:

Eftir 8 - 12 klst. við 20°C.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 15-20 sek.(DIN 4, 25°C).

Gljái:

Hágljáandi V-95, um 95 (60°). Hálf-gljáandi (Silkimatt) V-55, um 55 (60°). Blandanlegt í öllum hlutföllum til að ná milligljáa.

Eðlismassi:

Um 1,00 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 40% af massa. Um 33% af rúmmáli (reiknað).

Efnisnotkun:

Um 0,10 l/m² (um 1 lítri á hverja 10 fermetra) í umferð, samsvarar um 33 µm þurrfilmþykkt.

Geymsluþol:

1-2 ár í vel lokuðu íláti.



KJARNALAKK er einkum ætlað á við eða stein, þar sem krafist er mikils slitstyrks, efnapols eða veðrunarþols, svo sem á parket, kork (allt að 4mm þykkun) og önnur viðargólf, steinlögð og steinsteypt gólf, íþróttahöld o.fl.

KJARNALAKK harðnar fyrir áhrif raka andrúmsloftsins og harðnar því fyrir sem raka og hitastig er hærra.

Við endurlökkun er mikilvægt að léttslípa gamla lakkið og þynna **KJARNALAKKIÐ** 10-20% í fyrstu umferð.