

# KJÖRVARI 16

**KJÖRVARI 16** er alkýðolíubundin viðarvörn, sem ver viðinn niðurbroti af völdum sólarljóss.

**KJÖRVARI 16** myndar mjúka filmu með gott veðrunarþol.



KJÖRVARI 16 er einkum ætlaður á hvers konar við utanhúss, þar sem óskað er hljandi áferðar án þess að viðaráferðin tapist.

#### Litir:

**KJÖRVARI 16** er framleiddur í nokkrum STADALLITUM auk stofna sem unnt er að lita í fjölda lita.

#### Áferð:

Hálfgljáandi.

#### Málun:

**KJÖRVARA 16** má bera á flötinn með pensli, rúllu eða sprautu.

#### Varúðarflokkur:

2 - 1.

#### Heinsun áhalda:

MÍNERALTERPENTÍNA.

#### Þurrktími:

2-4 klst.við 20°C.

#### Yfirmálun:

Eftir 6-10 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

#### Þykkt (flæðiseigja):

Um 70 KU (25°C).

#### Gljái:

Um 50 (60°).

#### Eðlismassi:

Um 1,15 g/ml (25°C), breytilegt eftir lit.

#### Þurrefni:

Um 71% af massa eða um 55% af rúm-máli (reiknað), lítið eitt mismunandi eftir litum.

#### Efnisnotkun:

Um 0,08-0,16 l/m<sup>2</sup> í umferð, breytilegt eftir hrjúfleika flatar, málunaráferð og aðstæðum.

#### Lágmarks vinnsluhitastig:

Flöturinn sem mála á, skal vera minnst 3°C yfir daggarmörkum lofts, meðan á málun og þornun stendur.

#### VOC-efni:

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru fl. A/a 400 g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 330 g/l.

