

# KJÖRVARI 20

**KJÖRVARI 20** er vatnsþynnanleg, hyljandi viðarvörn, sem ver viðinn niður-broti af völdum sólarljóss.

**KJÖRVARI 20** er gerður úr ljósheldum litarefnum, öflugum fúa- og rotvarnar-efnum, blöndu af feitu alkýði og 100% akrýlbíndiefni, sem gefur teygjanlega filmu, án þess að viðarmynstur glatist.



KJÖRVARI 20 er ætlaður á hvers konar við utan-húss. Langbest viðar-vörn fæst, ef viðurinn er málaður algjörlega óveðraður.

**KJÖRVARI 20** hefur frábært vatns- og veðrunarþol og hleypir raka úr viðnum auðveldlega gegnum sig. Jafnan skal grunna viðinn með glærum **KJÖRVARA 14** og mála svo tvær umferðir með **KJÖRVARA 20**.

#### Litir:

**KJÖRVARI 20** er framleiddur í nokkrum STAÐALLITUM og að auki er boðið upp á mikinn fjölda lita með litun á stofnum.

#### Áferð:

Hálfgljáandi.

#### Málun:

Með pensli, rúllu eða sprautu.

#### Varúðarflokkur:

0 - 1.

#### Þynnir:

Vatn, ef þörf krefur, hámark 10%.

#### Hreinsun áhalda:

Með vægu sápuvatni, strax eftir notkun.

#### Þurrktími:

Um 1 klst. við 20°C.

#### Yfirmálun:

Eftir 5-7 klst.

#### Þykkt (flæðiseigja):

Um 80 KU (25°C).

#### Eðlismassi:

Um 1,05 g/ml (25°C), breytilegt eftir lit.

#### Þurrefni:

Um 45 - 50% af massa eða um 39 - 44% af rúmmáli (reiknað). Fer eftir litum.

#### Efnisnotkun:

Um 0,10-0,20 l/m<sup>2</sup> í umferð á óheflaðan við, samsvarar um 39-75 µm meðalþurr-filmuþykkt. Um 0,07-0,10 l/m<sup>2</sup> í umferð á heflaðan við, samsvarar um 27-39 µm meðalþurrfilmuþykkt.

#### Hitastig við málun:

Minnst 5°C við flötinn.

#### VOC-efni:

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru við-miðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru fl. A/e 130 g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 20 g/l.

