

OXÝÐMENJA

Alkýð og olíubundin ryðvarnargrunnmálning með sínkfosfat/járnoxíð ryðvarnarefni.

Notkunarvið:

Alhliða ryðvarnargrunnmálning til notkunar beint á járn eða á veðrað sínhúðað (galvaníserað) járn.

Varúðarflokkur:

2 - 1.

Þynnir og hreinsun áhald:

MÍNERALTERPENTÍNA.

Þurrktími:

4-7 klst. við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 12-24 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 70 KU (25°C).

Eðlismassi:

Um 1,35 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 70% af massa eða um 50% af rúmáli (reiknað).

Efnisnotkun:

Um 0,10 l/m² í umferð, breytilegt eftir aðstæðum og málunaraðferð; samsvarar um 50 µm þurrfilmuþykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig:

Flöturinn sem mála á, skal vera minnst 3°C yfir daggarmörkum loftsins, meðan á málun stendur.

VOC-efni:

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC fyrir þessa vöru fl. A/í 600 g/l (2007)/500 g/l (2010). Þessi vara innheldur að hámarki 370 g/l.



OXÝÐMENJA er einkar heppileg á hand-hreinsað járn þar sem ryð er ekki unnt að fjarlægja að fullu.

Litir:

Hvít og rauð.

Áferð:

Almött.

Málun:

Með pensli, rúllu eða háþrýstisprautu.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.