

SAFÍR

SAFÍR er einþátta, hágljáandi pólýúretanlakk sem harðnar fyrir áhrif raka andrúmsloftsins og harðnar því fyrr sem raka- og hitastig er hærra. **SAFÍR** heldur lit og gljáa mjög vel.

Litir:

SAFÍR er framleiddur í fjórum staðal-litum.

Þynnir og hreinsun áhaldra:

KJARNAPYNNIR.

Þurrktími:

Um 2 klst. við 20°C og 50% hlutfallslegt rakastig. **SAFÍR** nær fullum slitstyrk á 4 - 6 dögum við sömu skilyrði.

Yfirmálun:

Eftir 4-6 klst. við 20°C og 50% hlutfallslegt rakastig.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 70 KU (25°C).

Gljái:

Um 90 (60°).

Eðlismassi:

Um 1,28 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 60% af massa eða um 50% af rúm-máli (reiknað), lítið eitt breytilegt eftir lit.

Efnisnotkun:

Um 0,12 - 0,14 l/m² (um 1 lítri á hverja 7-8 fermetra) í umferð, breytilegt eftir hrjúfleika flatar, lökkunaraðferð og aðstæðum. Samsvarar um 65 µm þurr-filmuþykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig:

Um 5°C.

VOC-efni:

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru fl. A/i 500g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 430 g/l.



SAFÍR er einkum ætlaður á gólf, veggi o.fl. þar sem hæstu kröfur eru gerðar til slitstyrks og efnapols, t.d. í fiskvinnslustöðvum, sundlaugum, verkstæðum, verk-smiðjum og víðar.

Áferð:

Hágljáandi.

Málun:

Mála má með pensli, rúllu, eða sprautu.

Varúðarflokkur:

3 - 2.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.